

Characteristics	Practical	Initial	Curie	Specific	Relative	Relative Temperature coefficient
特性	Frequency	Permeability	Temperature	Gravity	Loss	初透磁率比溫度係數
Material	ft(MHZ)	μ_{iac}	T.C(°C)	d(g/cm3)	Factor	$\alpha \mu_r$
材質	使用頻率	初透磁率	居里溫度	比重	比損耗因子	($\times 10^{-6}/^{\circ}\text{C}$)
E1B	0.1~2.0	550	>125	4.6	<90 2.0	8~35

