

Characteristics	Practical	Initial	Curie	Specific	Relative	Relative
特性	Frequency	Permeability	Temperature	Gravity	Loss	Temperature
	使用頻率	初透磁率	居里溫度	比重	Factor	初透磁率比
					比損耗因子	溫度係數
Material	ft(MHZ)	μ_{iac}	T.C(°C)	d(g/cm3)	$\tan \delta / \mu_i$	$\alpha \mu_r$
材質					(x10-6MHZ)	(x10-6/°C)
E2D	0.1~3.0	300	>150	4.5	<60 2.0	10~30

